

أكوابروف

باستخدام الفرشة الشعر ٦ بوصة، يتم تطبيق دهان وجهين متsequدين من خليط ال أكوابروف بين الوجهين فاصل زمني ساعة واحدة.

تعليمات الأمان والسلامة:

- ينصح بارتداء القفازات والكمامات أثناء العمل
- في حال وصول المواد الأسمنتية إلى العين، يتم غسل الوجه والعين بمياه نظيفة وفيرة لحين الحصول على الدعم الطبي إذا لزم الأمر.

البيانات الفنية:

البيان	الخاصية
بودرة	شكل المنتج
أبيض	اللون
من ١ إلى ٢ كجم أكوابروف لكل ١ شيكارة أسمنت (٥٠ كجم) على ٣٧ - ٤٠ لتر ماء.	نسبة الخلط (وحدة الخلط)
تكتفي وحدة الخلط الواحدة لتغطية مسطح ٢٥ متر مربع على الأقل (وجهين).	معدل الفرد
باستيلات بلاستيكية سعة ١٠ ل.	العبوة
مكان جاف بعيد عن أشعة الشمس	التخزين
عام واحد من تاريخ الإنتاج.	الصلاحية



التعريف:
أكوابروف، العازل الأسمنتي الاقتصادي يعزل الأسطح الأسمنتية ضد الماء والرطوبة بنظام الكريستالين. حيث تتغلغل مكوناته بعد التطبيق على السطح الأسمنتي داخل مسام الخرسانة أو المونة المطبق عليها لتصبح اللحمية الخارجية من السطح المعزول هي بذاتها طبقة حماية عازلة.

مجالات الاستخدام:

- عزل المسطحات الأسمنتية ذات المساحات الكبيرة أفقية كانت أو رأسية أو مائلة.
- أسطح المباني والحمامات والمطابخ
- واجهات المباني المعرضة لمياه الأمطار
- أحواض الزراعة بالحدائق

مميزات العزل بال أكوابروف:

- مقاومة لأيونات الكلوريدات وثاني أكسيد الكربون.
- مقاومة للبري والإحتكاك
- تعمل عزل تام بنسبة ١٠٠ % للأسطح المعرضة للرطوبة أو للماء (أقل من ٢٠ سم water head pressure).
- لاتحتاج لصيانة دورية، وعمر العزل بها بعمر السطح المعزول مالم يتم ثقبه ولا كسره.
- يمكن تطبيق المعجون الأسمنتي فوقها وكذلك كافة مواد الديكور.

التطبيق:

يتم أولاً تجهيز السطح الخرساني بالتنظيف من أي معوقات العزل كالأتربة وساقط المونة والشحوم .. الخ. يتم بعد ذلك التأكد من عدم وجود شروخ، وإلا فيتم معالجتها أولاً. أيضاً يتم بالمونة تدوير جميع التفاصيل الأسطح الأفقية مع الرأسية برقبة زجاجة.

يتم تجهيز مادة ال أكوابروف للدهان كما يلي: إضافة من ١ إلى ٢ كجم من مادة أكوابروف إلى ١ شيكارة أسمنت في وعاء به من ٣٧ إلى ٤٠ لتر ماء. يتم التقليل ميكانيكيا بالدريل وريشة المونة لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى تتأكد من تمام التجانس.