

## سوفت كريت سي جي-100

### البيانات الفنية :

شكل المنتج	بودرة
المواصفات	Type G
الجرعة	من 1-2 كيس 75 جرام / 50 كجم أسمنت شيكارة 10 كجم / 100 لتر ماء ويضاف من 1-2 لتر / 50 كجم أسمنت
ماء الخلط	W/C=35% - 55%
العبوة	كرتونة بها 24 كيس - الكيس 75 جم شكاير الشيكارة 10 كجم
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الشمس والرطوبة
الصلاحية	سنة من تاريخ الانتاج على العبوة

### التعريف:

سوفت كريت سي جي-100 هي إضافة لتحسين خواص الخرسانة وزيادة كل من التشغيلية ومقاومة الضغط بالإضافة إلى تقليل النفاذية و منع الشروخ لإنتاج خرسانة عالية الجودة والمواصفات وذات قدرة كبيرة على تحمل كافة الظروف المناخية الصعبة

### مميزات الاستخدام:

تستخدم سوفت كريت سي جي-100 في حالة الاحتياج إلى خرسانة:

- تتحمل اجهادات الضغط العالية
- لها تشغيلية عالية بدون زيادة ماء الخلط
- أكثر مرونة وسهلة الضخ بالمضخات
- عديمة الشروخ وذات نفاذية أقل
- خالية تقريباً من مشاكل التسويس والتعشيش
- لها زمن شك ابتدائي اطول (مؤجل للشك)

### ملاحظات هامة:

1. سوفت كريت سي جي-100 لا تحتاج لأي إضافة اخرى
2. أي أكياس سوفت كريت يستخدم الكيس كله مرة واحدة
3. ينصح بعمل اختبارات لكل خلطة لتحديد الجرعة المناسبة لها

### تعليمات الأمان والسلامة:

في حالة ملامسة سوفت كريت سي جي-100 للعين أو الأغشية المخاطية يتم الغسل بماء نقي بوفرة واستشارة أقرب طبيب  
في حالة ملامسة سوفت كريت سي جي-100 للجلد أو اليدين تغسل بماء نقي  
في حالة التخلص من سوفت كريت سي جي-100 لا يتم ذلك مباشرة في التربة أو مجاري المياه وإنما يراعى اتباع الإجراءات والخطوات الفنية المتبعة ضمن هذا الإطار  
في حالة نقل سوفت كريت سي جي-100 فلا خطورة في نقلها لأنها غير سامة و آمنة الاستخدام

### طريقة الاستخدام :

- بالنسبة للأكياس / الشكاير  
يضاف 1-2 كيس 75 جم إلى كل 50 كجم أسمنت  
و بالنسبة للشكاير سعة 10 كجم يمكن اضافة الشكارة سعة 10 كجم الى 100 لتر ماء والتقليب جيداً ثم اضافة 1-2 لتر لكل شكارة اسمنت في صناعة الخرسانة طبقاً لاحتياجات كل خلطة